

**Cykla Nr 171**  
**Cykl alkidowy rozpuszczalny w wodzie do malowania wyrobów metalowych na powierzchniach wewnętrznych.**

Cykl ten jest przystosowany do ochrony różnego rodzaju przedmiotów z żelaza i aluminium, stosując jeden produkt jako podkład i wykończenie, lub jednowarstwowo.

- 1 – przygotować powierzchnię czystą, odtłuszczoną;
- 2 – nałożyć warstwę Ecolinea Finitura o grubości 55 mikronów;
- 3 – po 4-6h nałożyć drugą warstwę Ecolinea Finitura o grubości 55 mikronów

W przypadku wyrobów z aluminium wystarczy tylko jedna warstwa.

**W celu przeprowadzenia konserwacji starej powierzchni:**

- usunąć za pomocą szczotek, szpachelek, lub papieru ściernego odrywający się lakier i rdzę
- nałożyć warstwę Ecolinea Primer w części, która odnawiamy
- postępować jak w punkcie 3

Aplikacja opisanych produktów może być przeprowadzana różnymi metodami, opisanymi w kartach technicznych produktów.

**UWAGA !!!**

Opisany cykl został wypróbowany z pozytywnym rezultatem przy temperaturze +23°C i przy wilgotności otoczenia 60%. W innych warunkach, czas schnięcia i w konsekwencji czas między jedną czynnością, a drugą może ulec zmianie.

Podczas aplikacji produktów przestrzegać zalecanych grubości; większe grubości warstw mogą spowodować pofałdowanie powłoki i bardzo długie wysychanie.

Podczas aplikacji należy zwrócić uwagę, aby była zapewniona odpowiednia grubość na krawędziach, ponieważ jest to część wyrobu najtrudniejsza do ochrony.

Ponieważ mamy do czynienia z produktami rozpuszczalnymi w wodzie, żeby zapewnić dobre wysuszenie należy nakładać je przy wilgotności powietrza niższej niż 70% i temperaturze wyższej niż +10° C.

**Siedziba:**

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
7.00 – 18.00  
Soboty 8.00 – 15.00

**Filia:**

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36  
e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
9.00 – 18.00  
Soboty 9.00 – 15.00