

Cykl nakładania nr 6

Cykl przemysłowy do lakierowania emalią konstrukcji drewnianych

Cykl jest przystosowany do różnego rodzaju drewna

1. Oczyszczyć drewno papierem ściernym o grubości 80, a potem 150
2. Nałożyć Novolegno w wybranym kolorze
3. Po upływie 5-8h nałożyć jedną warstwę Finitura Tix z pigmentem
4. Po 21 h wyszlifować papierem ściernym 180 lub wyszczotkować i nałożyć Eno Opaco lub Eno Lucido

Finitura Tix z pigmentem może być zastąpiona przez:
- Finitura Tix n°6 z pigmentem (o większej elastyczności)

Aby zapewnić większą trwałość zastosować cykl nr 7.

Jeśli przeprowadzimy konserwację podłoża starego:

- A- zdjąć drapakiem lub papierem ściernym 80 odrywający się lakier
- B- nałożyć warstwę Eno Lucido w tej części, którą konserwujemy
- C- po 24h wyszlifować papierem ściernym 180-220 całą powierzchnię, a następnie nałożyć jedną warstwę Eno Opaco lub Eno Lucido na całej powierzchni

Jeśli lakier jest zniszczony na większej powierzchni należy ją całą dokładnie wyszlifować. Aż do drewna i postępować dalej od punktu 2.

Nakładanie lakierów podkładowych i wykończeniowych może być przeprowadzane różnymi metodami opisanymi w kartach technicznych produktów.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36
e-mail: filia@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00