

Cykl nakładania nr 12

Cykl nitro do lakierowania mebli stylowych.

Cykl jest przystosowany do różnego rodzaju drewna.

1. Oczyszczyć drewno papierem ściernym o grubości 80, a potem 150
2. Można ewentualnie pomalować roztworem *Arol* rozcieńczonym z wodą lub acetonem
3. Po 15-20 min nałożyć 2 lub 3 warstwy *Carteggiabile CS21*, z zachowaniem przerwy 20-30 min, między jedną warstwą a drugą
4. Ewentualnie wygładzenie powinno być wykonane przez ostatnią warstwę podkładu
5. Po 6-8 h wyszlifować papierem ściernym 180-200 i nałożyć *Alkidina Opaca*

Uwaga

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas Cykl nitro przy zbyt wysokiej wilgotności może powodować mętnienie powłoki na skutek zaparowania. Radzimy zapobiegać temu zjawisku rozcieńczając lakiery za pomocą Butol. Powłoka lakieru po wyschnięciu, w odróżnieniu od poliuretanów, wykazuje mniejszą trwałość na zarysowania i większą wrażliwość na rozpuszczalniki, nawet słabe takie jak alkohol i na parę wodną, która powoduje wybielenia. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas czyszczenia mebli.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: info@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36

e-mail: filia@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00