

## **Cykl nakładania nr 7**

### **Cykl alkidowy do lakierowania wyrobów drewnianych**

Cykl jest przystosowany do różnego rodzaju drewna

1. Przeszlifować wstępnie powierzchnie drewna za pomocą papieru ściernego o uziarnieniu 80, następnie przetrzeć papierem o uziarnieniu 150.
2. Nałożyć Antitarlo Cap lub bezbarwny Novolegno
3. po 2-3h nałożyć Opakite jeśli wyrób ma przeznaczenie do wnętrza lub Opakite zmieszany z Eno Lucido w stosunku 5:2, jeśli wyrób przeznaczony jest na zewnątrz
4. Po 21h wyszlifować papierem ściernym 180 i nałożyć Eno Lucido
5. Po 36-48h lekko wyszlifować papierem ściernym 300-400 i nałożyć warstwę Eno Lucido lub Eno Opaco.

W przypadku **konserwacji starych elementów drewnianych** należy:

- A- usunąć za pomocą zdzieraka lub papieru ściernego o ziarnie 80, starą warstwę lakieru.
- B- nakładamy pierwszą warstwę *Eno Lucido* w tej części którą konserwujemy
- C- po upływie 8-12 godzin w razie potrzeby szpachlujemy drewno Stucco per Legno, jeśli wyrób ma przeznaczenie do wnętrza, a za pomocą K29 Malta Sintetica jeśli wyrób przeznaczony jest na zewnątrz.
- D- Po upływie 8-12 godzin przecieramy powierzchnie papierem ściernym o uziarnieniu 180 lub 220 i nakładamy emalię *Eno Opaco* lub *Eno Lucido* na całą powierzchnie.

Jeśli lakier jest zniszczony na większej powierzchni należy ją całą dokładnie wyszlifować aż do drewna i postępować dalej od punktu 2.

Emalia Eno może być zastąpiona przez:  
- Supersinteol (bardziej ekonomiczny)

### **Uwaga**

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia.

W aplikacji Eno należy przestrzegać grubości podanych w karcie technicznej, większe grubości mogą powodować powstawanie pęcherzyków na powierzchni, oraz długi czas schnięcia.

Należy zawsze upewnić się zanim przystąpimy do dalszych czynności, czy pierwsza warstwa lakieru jest dokładnie wysuszona, aby uniknąć powstawania fałdek.

Należy wygładzać nakładaną powłokę produktu Malta K29, ponieważ trudno podlega ona szlifowaniu papierem ściernym. W celu jej wygładzenia użyć szczotkę z wodą, po 5-15 min od nałożenia.

*Eno Lucido* i *Eno Opaco* mogą być mieszane, aby uzyskać średni stopień matowości. Pył spryskiwacza nie może się gromadzić, gdyż powoduje samozapalenie.

#### **Siedziba:**

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
7.00 – 18.00  
Soboty 8.00 – 15.00

#### **Filia:**

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36  
e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
9.00 – 18.00  
Soboty 9.00 – 15.00