

Cykl nakładania nr 120

Cykl nitro jednoskładnikowy do lakierowania desek panelowych.

Cykl jest przystosowany do różnego rodzaju drewna.

1. Wyszlifować drewno papierem ściernym o grubości 80, a potem 150
2. Można ewentualnie pomalować roztworem *Arol* rozcieńczonym z wodą lub acetonem
3. Po 15-30 min nałożyć warstwę *Alkidina Opaca*
4. Ewentualnie wygładzenie powinno być wykonane przez ostatnią warstwę podkładu
5. Po 1-2 h wyszlifować papierem ściernym 180-200 lub wyszczotkować i nałożyć *Alkidina Opaca*

Uwaga

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas Cykl nitro ze zbyt wysoką wilgotnością może mętnić zaparowując powłokę. Radzimy zapobiegać temu zjawisku rozcieńczając lakiery za pomocą Butol.

Powłoka lakieru po wyschnięciu, w odróżnieniu od poliuretanów, wykazuje mniejszą trwałość na zarysowania i większą wrażliwość na rozpuszczalniki, nawet słabe takie jak alkohol i na parę wodną, która powoduje wybielenia. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas czyszczenia mebli.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: info@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36

e-mail: filia@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00