

## Cykl nakładania nr 34

### Zabezpieczanie elewacji zewnętrznej przed mikropęknięciami .

Przedstawiamy cykl nanoszenia farby odpornej na czynniki atmosferyczne przeznaczonej do nakładania na tynk wapienno cementowy.

1. Upewnić się czy elewacja jest sucha i czysta
2. Nałożyć jedną warstwę *Murival Isolante Speciale* rozcieńczonego 30% Nitrodilem
3. Po upływie 6-8 godzin nakładamy dwie warstwy *K32 Finitura* w odstępie 12-16 godzin jedna od drugiej

#### **W celu przeprowadzenia konserwacji powierzchni:**

- umyć powierzchnię
- po 5-8 h kontynuować jak w **punkcie 2**

#### **UWAGA !!!**

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Dlatego zaleca się nakładać farbę w temperaturze wyższej niż +5°C i na suchej powierzchni. W celu zagwarantowania odporności na grzyb i pleśń należy dodać 1L *B25 Antimuffa* na każde 16 litrów farby.

W celu uzyskania dobrych rezultatów należy unikać nakładania *K32 Finitura* na powierzchnie silnie zabrudzone, oraz nie wystawiać świeżo wymalowanych powierzchni na bezpośrednie działanie deszczu