

## **Cykl Nr 173**

### **Cykl alkidowy rozpuszczalny w wodzie do ochrony żelaza ocynkowanego, aluminium, plastiku.**

Cykl ten jest przystosowany do ochrony różnego rodzaju wyrobów wystawionych na działanie czynników atmosferycznych.

- 1 – wyczyścić i odtłuścić powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia;;
- 2 – po 2-3h nałożyć dwie warstwy *Ecolinea Smalto* w odstępie 18-24h między jedną warstwą a drugą;

#### **W celu przeprowadzenia konserwacji starej powierzchni z blachy ocynkowanej:**

- usunąć za pomocą szczotek, szpachelek, lub papieru ściernego odrywający się lakier i rdzę
- nałożyć warstwę *Ecolinea Primer* w części, którą odnawiamy
- postępować jak w punkcie 2

#### **W celu przeprowadzenia konserwacji starej powierzchni z aluminium, lub plastiku:**

- usunąć za pomocą szczotek, szpachelek, lub papieru ściernego odrywający się lakier i rdzę
- postępować jak w punkcie 2

*Ecolinea Smalto* może być zastąpiony przez:

- *K81 Smalto all'acqua Lucido* ( o mniejszej odporności na rdzę)
- *K81 Satinato* ( do wykończeń matowych)
- *Ecolinea Finitura* ( do wykończeń matowych ekonomicznych do wnętrz)
- *Unifer W* (zapewnia wysoką ochronę ze szczególnym efektem estetycznym)

Aplikacja opisanych produktów może być przeprowadzana różnymi metodami, opisanymi w kartach technicznych produktów.

#### **UWAGA !!!**

Opisany cykl został wypróbowany z pozytywnym rezultatem przy temperaturze +23°C i przy wilgotności otoczenia 60%. W innych warunkach, czas schnięcia i w konsekwencji czas między jedną czynnością, a drugą może ulec zmianie.

Podczas aplikacji produktów przestrzegać zalecanych grubości; większe grubości warstw mogą spowodować pofałdowanie i bardzo długie wysychanie.

Podczas aplikacji należy zwrócić uwagę, aby była zapewniona odpowiednia grubość na krawędziach, ponieważ jest to część wyrobu najtrudniejsza do ochrony.

Ponieważ mamy do czynienia z produktami rozpuszczalnymi w wodzie, żeby zapewnić dobre wysuszenie należy nakładać je przy wilgotności powietrza niższej niż 70% i temperaturze wyższej niż +10° C.

#### **Siedziba:**

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

7.00 – 18.00

Soboty 8.00 – 15.00

#### **Filia:**

90-604 Łódź, ul. Zielona 34

tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36

e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

9.00 – 18.00

Soboty 9.00 – 15.00