

Cykle nr 45

Wykończenie powierzchni wewnętrznych efektem dekoracyjnym „IRIS”

W tym cyklu opisujemy metodę zdobienia, którą można zastosować do wykończenia dekoracyjnego różnych powierzchni. Otrzymana powierzchnia jest doskonale zmywalna i odporna na ścieranie.

- 1- Na czystą i suchą powierzchnie nakładamy jedną warstwę *K81 Universale*
- 2- Po upływie 12-16 godzin nakładamy *jedną warstwę IRIS*.

Jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię błyszczącą i szklistą o podwyższonej odporności na zmywanie należy:

- 3- po upływie 12-16 godzin nakładamy warstwę *Ecoplast W500 Lucida*

W przypadku odnowienia ściany zmywamy ją za pomocą detergentów i postępujemy dalej jak w punkcie 2.

UWAGA !!!

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Dlatego zaleca się stosować pro wodne w temperaturze powyżej +7°C i na suche podłoża. *Ecoplast W500* należy nakładać w temperaturze powyżej +15°C. Powierzchnia nabiera pełnej odporności na zmywanie po upływie 4-5dni.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36
e-mail: filia@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00