

Cykl Nr 178

Cykl do ochrony żelaza ocynkowanego jednym produktem, metodą natryskową.

Cykl ten jest przystosowany do malowania wyrobów ze żelaza ocynkowanego wystawionych na działanie czynników atmosferycznych.

- 1 – wyczyścić i odtłuścić powierzchnię za pomocą Acetone per Lavaggio;
- 2 – po 15-20 minutach nałożyć jedną warstwę emalii Z99.

W celu przeprowadzenia konserwacji starej powierzchni:

- usunąć za pomocą szczotek, szpachelek, lub papieru ściernego odrywający się lakier i rdzę
- nałożyć warstwę *Crometal* w części, którą odnawiamy
- po 18-24h nałożyć warstwę emalii wykończeniowej, którą może być *Superstineol Rapido*, do aplikacji metodą natryskową, lub *Gladium* do aplikacji pędzlem, lub wálkiem.

Emalia Z99 może być zastąpiona przez *Unifer N°3* (wykończenie antyczne)

Aplikacja opisanych produktów może być przeprowadzana różnymi metodami, opisanymi w kartach technicznych produktów.

UWAGA !!!

Opisany cykl został wypróbowany z pozytywnym rezultatem przy temperaturze +23°C i przy wilgotności otoczenia 60%. W innych warunkach, czas schnięcia i w konsekwencji czas między jedną czynnością, a drugą może ulec zmianie.

Podczas aplikacji należy zwrócić uwagę, aby była zapewniona odpowiednia grubość na krawędziach; większe grubości warstw mogą spowodować pofałdowanie powłoki i bardzo długie wysychanie.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: info@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36

e-mail: filia@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00