

## Cykle nr 42

### Wykończenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych efektem dekoracyjnym „Velatura”(przecierka).

W tym cyklu opisujemy metodę zdobienia, którą można zastosować do wykończenia dekoracyjnego różnych powierzchni w charakterystyczny sposób.

#### Metoda A (do wewnątrz)

- 1- Na gładką ścianę nakładamy dwie warstwy *K81 Universale* w odstępie 6-8 godzin.
- 2- Po upływie 12-16 godzin nakładamy pędzlem *Kimerę Antico* rozcieńczoną 20-30% wodą i przecieramy *Eurosetem*.



W przypadku odnowienia ściany zmywamy ją za pomocą detergentów i postępujemy dalej jak w punkcie 1.

#### Metoda B (zewnątrzna)

- 1- Na tynk nakładamy jedną warstwę *Murival Isolante Specjale*.
- 2- Po wyschnięciu tj. po 4-6 godzinach nakładamy dwie warstwy *K81 Universale* w odstępie 6-8 godzin jedna od drugiej.
- 3- Po upływie 12-16 godzin nakładamy pędzlem *Kimerę Antico* rozcieńczoną 20-30% wodą i przecieramy *Eurosetem*.

#### W przypadku odnowienia elewacji należy:

- a- Szczotką lub skrobakiem usunąć odchodzącą farbę, wykwity lub słaby tynk.
- b- Nakładamy *Murival Isolante Specjale*.
- c- Po upływie 4-5 godzin наносimy warstwę *Malta Sintetica K 29*. Następnie za pomocą sprężonego powietrza sprawdzamy stan elewacji i ewentualne ubytki wypełniamy mieszaniną *Colla per Cemento* i cementu.
- d- Po wyschnięciu tj. po 4-6 godzinach postępujemy dalej jak w punkcie 2.

#### UWAGA !!!

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Dlatego zaleca się stosować farby wodne w temperaturze powyżej +15°C i na suche podłoża.

*Malta Sintetica K29* wyrównuje dokładnie powierzchnię w kierunku wygładzania. W celu dokładnego wyrównania powierzchni po upływie 5-15minut od nałożenia należy wygładzić powierzchnię za pomocą pacy zmoczonej wodą. W celu zapewnienia należytej odporności nie należy stosować gipsu do renowacji elewacji zewnętrznej.

#### Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
7.00 – 18.00  
Soboty 8.00 – 15.00

#### Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36

e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
9.00 – 18.00  
Soboty 9.00 – 15.00