

Cykle nr 47

Wykończenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych efektem dekoracyjnym „Spatolato”, „Spugnato” i „Velatura”

Opisujemy metodę zdobienia, którą można zastosować do wykończenia dekoracyjnego powierzchni szorstkich lub gładkich.


Farba transparentna *Kimera* występuje w kilku wariantach dekoracyjnych

- złota
- srebra
- perłowa
- tęcza (zmienna)

„Spatolato”

W celu otrzymania efektu „Spatolato” należy dokładnie wyrównać powierzchnię ściany.

- 1- Na gładź gipsową nakładamy grunt *Murival fissativo Acrilico* rozcieńczony stosunku 1:5 wodą
- 2- Po dokładnym wyschnięciu tj. po ok. 5 godzinach nakładamy dwie warstwy pędzlem *K81 Universale* w odstępie 6-8 godzin.
- 3- Po upływie 12 godzin nakładamy pędzlem lub wałkiem *Kimera* na powierzchnię ok. 1m² i rozprowadzamy szpachlą plastikową równomiernie na całej powierzchni. W celu uzyskania efektu wielobarwnego należy po dokładnym wyschnięciu (ok. 12 godzin) nałożyć w taki sam sposób następną warstwę *Kimery* w innym kolorze.



„Spugnato Lucido”

Efekt dekoracyjny „Spugnato” możemy uzyskać na powierzchni gładkiej i szorstkiej.

- 1- Gruntujemy ścianę środkiem *Murival fissativo Acrilico* rozcieńczonym w stosunku 1:5 wodą
- 2- Po dokładnym wyschnięciu tj. po ok. 5 godzinach nakładamy pędzlem dwie warstwy *K81 Universale* w odstępie 6-8 godzin.
- 3- Po upływie 5 godzin rozcieńczamy *Kimera* 15-30% wodą i wylewamy do płaskiego pojemnika, następnie moczymy gąbkę morską i za jej pomocą „stemplujemy” równomiernie miejsce przy miejscu na ozdabianej powierzchni tworząc w ten sposób oryginalny wzór.



Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36
e-mail: filia@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00

„Velatura”

Efekt dekoracyjny „Velatura” możemy uzyskać na powierzchni gładkiej i szorstkiej.

- 1- Gruntujemy ścianę środkiem *Murival fissativo Acrilico* rozcieńczonym w stosunku 1:5 wodą
- 2- Na gładką ścianę nakładamy dwie warstwy *K81 Universale* w odstępie 6-8 godzin.
- 3- Po upływie 12-16 godzin nakładamy pędzlem *Kimereę Antico* rozcieńczoną 20-30% wodą i przecieramy *Eurosetem*.

W przypadku odnowienia ściany zmywamy ją za pomocą detergentów i postępujemy dalej jak w punkcie 2.



W przypadku stosowania w/w efektów dekoracyjnych na zewnątrz zaleca się wyróżnić w razie potrzeby ścianę za pomocą szpachli **K29** oraz zastosować grunt *Murival Isolante Speciale*.

UWAGA!!!

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Szpachla syntetyczna **K29** wyrównuje dokładnie powierzchnię. W tym celu należy po upływie 5-15minut od nałożenia K29 wygładzić powierzchnię za pomocą pacy zmoczonej wodą.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36
e-mail: filia@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00