

Cykl nakładania nr 29

Malowanie pomieszczeń farbą wodną z połyskiem:

Przedstawiamy cykl nakładania farby wodnej z połyskiem na różne rodzaje podłoża, którą można z powodzeniem stosować wszędzie tam gdzie przepisy higieniczne ograniczają ilość emisji szkodliwych rozpuszczalników. Farba K81 Lucido jest doskonale zmywalna (nawet za pomocą detergentów).

1. Na nowe i czyste ściany nakładamy dwie warstwy *K81 Lucido* w odstępie 5-8 godzin jedna od drugiej.

W przypadku odnawiania ścian uprzednio pomalowanych farbą K81 Lucido: czyścimy ścianę wilgotną gąbką i pod dokładnym wyschnięciu nakładamy jedną lub kilka warstw *K81 Lucido*.

W przypadku odnawiania ścian nadmiernie wchłaniających wodę, należy wstępnie wymalować powierzchnię *K81 Lucido* rozcieńczoną w 100% czystą wodą, dalej postępujemy jak w punkcie 1.

UWAGA !!!

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Dlatego zaleca się nakładać *K81 Lucido* w temperaturze wyższej niż +15°C i na powierzchni suche.

Cykl nakładania nr 31

Malowanie elewacji zewnętrznej farbą o podwyższonej odporności na zmywanie:

Przedstawiamy cykl nanoszenia farby odpornej na czynniki atmosferyczne przeznaczonej do nakładania na różne typy elewacji: tynk wapienny, gładź gipsową, eternit, prefabrykaty betonowe.

1. sprawdzić stan elewacji, czy nie jest brudna, zagrzybiona itp. Ewentualnie usunąć zanieczyszczenia szpachelką lub szczotką drucianą
2. następnie nakładamy jedną warstwę gruntu *Murival Isolante Speciale*
3. po upływie 3-5 godzin nakładamy dwie warstwy *K81 Universale* rozcieńczoną 10-20% czystą wodą

W przypadku odnawiania elewacji uprzednio wymalowanej K81 Universale należy:

- usunąć przy pomocy szpachelki lub zdzieraka źle przylegającą starą farbę.
- następnie nakładamy jedną warstwę gruntu *Murival Isolante Speciale*.
- po upływie 3-5 godzin ew szpachlujemy powstałe w procesie czyszczenia ubytki w elewacji za pomocą szpachli elastycznej K29.
- po upływie 5-8 godzin postępujemy dalej jak punkcie 3.

Farbę K81 Universale można zastąpić:

K81 al. Quarzo (powierzchnia szorstka i matowa)

K81 Lucido (wykończenie powierzchni - połysk, trwały kolor)

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a

tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: info@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00

Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34

tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36

e-mail: filia@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00

Soboty 9.00 – 15.00