

## **Cykl nakładania nr 70**

### **Wykończenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych efektem dekoracyjnym "MARMORINO CLASSICO".**

Etapy nakładania:

1. Zagruntować powierzchnię środkiem *Murival Fissativo Acrilico*.
2. Po upływie 5 godzin наносimy strukturalnie pacą pierwszą warstwę *Calce Marmorino*
3. Po dokładnym wyschnięciu ok. 12 godzin наносimy druga warstwę wygładzając całą powierzchnie delikatnie ją wyświecając.

## **Cykl nakładania 72**

### **Nakładanie tynku dekoracyjnego *Marmorino Trawertyn*.**

1. Nanosimy pędzlem jedną warstwę podkładu *Murival Bucciato* (rozcieńczone wodą do 50%) w wybranym kolorze (takim samym jak *Calce Marmorino*)
2. Po upływie 5-8 godzin nakładamy pacą masę *Calce Marmorino* i rozprowadzamy w miarę dokładnie po całej powierzchni.
3. Po 10-15min (w zależności od temperatury i chłonności podłoża) lekko podeschniętą masę wydrapujemy w wybranym kierunku delikatnie brzegiem pacy (prostopadle do podłoża), następnie delikatnie wygładzamy powierzchnię pacą, zwracając uwagę aby nie zatrzeć wydrapanej uprzednio struktury. Po tej czynności produkt musi dobrze wyschnąć (min. 8 godzin)

#### **UWAGA !!!**

W przypadku zbyt szybkiego schnięcia tynku *Calce Marmorino* podczas wydrapywania można go w niewielkim stopniu zrosić wodą.

4. Otrzymaną strukturę należy pokryć środkiem *Murival Fissativo Acrilico* rozcieńczając 1:5 wodą i pozostawić do wyschnięcia na ok. 5 godzin.
5. Następnie rozcieńczamy farbę transparentną *Kimera (satyna)* lub *Kimera Antico* 20-30% wodą i wcieramy pędzlem. Nadmiar *Kimery* ściągamy szpachelką „*Japonką*”.

#### **UWAGA !!!**

Podczas procesu wykańczania możemy formować strukturę tylko przez 10-15min, dlatego w przyp. samodzielnego nakładania tynku dekoracyjnego należy prace prowadzić etapami. Miejsca łączeń mas należy fazować szpachelką aby uniknąć zgrubień na łączeniu mas. Łączenia poszczególnych elementów należy maskować poprzez wydrapywanie faktury na łączeniu mas.

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Dlatego zaleca się nakładać tynki dekoracyjne w temperaturze wyższej niż 5°C i na powierzchnie suche.

#### **Siedziba:**

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

7.00 – 18.00  
Soboty 8.00 – 15.00

#### **Filia:**

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36  
e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

9.00 – 18.00  
Soboty 9.00 – 15.00