

## **Cykl nakładania nr 30** **Wykończenie elewacji zewnętrznej efektem „skóra”.**

Przedstawiamy cykl nakładania szpachli dekoracyjnej przeznaczonej do nakładania na różne typy elewacji: tynk wapienny, gładź gipsową, eternit, prefabrykaty betonowe.  
Tynk *Bucciato* wytrzymuje skoki temperatur od -20°C do +50°C.

1. Sprawdzić stan elewacji, czy nie jest brudna, zagrzybiona itp. Ewentualnie usunąć zanieczyszczenia szpachelką lub szczotką drucianą.
2. Następnie nakładamy jedną warstwę gruntu *Murival Isolante Speciale*.
3. Po upływie 3-5 godzin nakładamy za pomocą wałka pierwszą warstwę *Bucciato*
4. Po upływie 8-12 godzin nakładamy drugą warstwę *Bucciato*

**W przypadku odnawiania elewacji** uprzednio wymalowanej innymi farbami przy pomocy *Bucciato* należy:

- usunąć przy pomocy szpachelki lub zdzieraka źle przylegającą starą farbę
- następnie nakładamy jedną warstwę gruntu *Murival Isolante Speciale*
- po upływie 3-5 godzin szpachlujemy powstałe w procesie czyszczenia ubytki w elewacji za pomocą szpachli elastycznej K29
- po upływie 5-8 godzin postępujemy dalej jak punkcie 3

**Konserwacja tynku *Bucciato*** polega na położeniu jednej warstwy *Bucciato*.

## **Cykl nakładania nr 30 „A”** **Wykończenie elewacji efektem „Tynk wiejski”.**

Przedstawiamy cykl nakładania szpachli dekoracyjnej przeznaczonej do nakładania na różne typy elewacji: tynk wapienny, gładź gipsową, eternit, prefabrykaty betonowe.

Tynk *Bucciato* wytrzymuje skoki temperatur od -20°C do +50°C.

1. Nakładamy pędzlem lub wałkiem pierwszą warstwę *Bucciato* rozcieńczoną 20-30% wodą.
2. Po upływie 6 godzin nakładamy drugą warstwę *Bucciato* plastikową szpachelką tworząc w miarę jednakowy wzór na całej powierzchni.  
Zamiast szpachelki plastikowej można użyć pędzla, jednak uprzednio należy rozcieńczyć *Bucciato* ok. 10-15% wodą.
3. Po dokładnym wyschnięciu (8-12 godzin) rozcieńczamy *Kimerę* 30% wodą i nakładamy pędzlem na powierzchnię ok. 1 m<sup>2</sup>, następnie rozcieramy równomiernie.



**W przypadku zastosowania *Bucciato* na zewnątrz zaleca się zastosować grunt *Murival Isolante Speciale*.**

### **UWAGA !!!**

Wszystkie prace opisane w powyższych cyklach przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Dlatego zaleca się nakładać *Bucciato* w temperaturze wyższej niż +5°C i na suche powierzchnie.

#### **Siedziba:**

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
7.00 – 18.00  
Soboty 8.00 – 15.00

#### **Filia:**

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36  
e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
9.00 – 18.00  
Soboty 9.00 – 15.00