

Cykl nakładania 17

Malowanie powierzchni metalowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych:

1. Przygotować powierzchnię metalu oczyścić i odtłuścić, jeśli to możliwe poddać piaskowaniu.
2. Nanieść jedną warstwę podkładu **Minio Mare** o grubości 60 mikronów.
3. Po upływie 12-16 godzin nanieść warstwę **GLADIUM** o grubości 45 mikronów.
4. Po upływie 24-36 godzin nanieść drugą-wykończeniową warstwę **GLADIUM** o grubości 45 mikronów.

W przypadku odnawiania elementów metalowych uprzednio pokrytych farbą należy:

- za pomocą zdzieraka, szpachli lub papieru ściernego usunąć warstwę starego lakieru i korozji z powierzchni metalu.
- nanieść jedną warstwę **Minio Mare** na oczyszczoną powierzchnię metalu.
- po upływie 8-12 godzin całą powierzchnię przeszlifować za pomocą papieru ściernego o uziarnieniu 180-220 dalej postępować jak punkcie 3.

Minio Mare można zastąpić:

- ANTIRUGGINE SINTETICA* (większa odporność na korozję)
- CROMETAL* (szybki schnięcie, możliwość zastosowania metody natryskowej)

GLADIUM można zastąpić:

- Supersinteol* (większa trwałość koloru)
- Unifer* (zwiększona odporność na korozję, walory estetyczne)

UWAGA !!!

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36
e-mail: filia@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00