

Cykl nakładania nr14

Wykończenie nowych parkietów i podłóg z drewna.

1. Wypełnić szczeliny w parkiecie za pomocą produktu *Stucco per Parchetti* zmieszanego z pyłem powstałym przy cyklizowaniu podłogi.
2. Po upływie 3-6 godzin od nałożenia szpachli przeszlirować parkiet za pomocą papieru ściernego o uziarnieniu 120-150.
3. Następnie usunąć pył i nałożyć podkład do drewna *Riplast F47 F48*.
4. Po upływie 30-60 min. nakładamy pierwszą warstwę lakieru poliuretanowego dwuskładnikowego *Riplast A+B Lucida*.
5. Po upływie jednej doby przecieramy parkiet papierem ściernym o uziarnieniu 180 i nakładamy warstwę wykończeniową lakieru *Riplast A+B Lucida*, *Riplast A+B satinata* lub *Riplast A+B Semilucida*.

UWAGA !!!

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Należy pamiętać że zmiana temperatury nawet o 5°C znacznie zmienia czas schnięcia lakierów poliuretanowych.

Pełną twardość oraz odporność na ścieranie pokryta powierzchnia uzyskuje po upływie 4-5 dni.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36
e-mail: filia@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00