

ARIMAR LUCIDA E SATINATA

Lakier alkidowy do drewna, przezroczysty, wysychający pod wpływem powietrza, do drewna na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie

Stosowany do konstrukcji drewnianych, podbitek, ogrodzeń itp.

W aplikacjach metodą natryskową należy uważać na grubości, aby nie dopuścić do zbyt długiego wysychania i pomarszczenia powierzchni.

Stosowany wielowarstwowo, bezpośrednio na drewno lub na drewno poddane prewencyjnemu działaniu Novolegno lub Riplast F99.

Arimar Satinata nakłada się jako ostatnią warstwę na Arimar Lucida.

Należy unikać większej ilości warstw Arimar Satinata.

Narzędzia należy umyć za pomocą Acquaragia bezpośrednio po użyciu.



Właściwości



- ✓ elastyczny
- ✓ odporny na działanie czynników atmosferycznych

Uwagi końcowe

Lakier alkidowy do drewna, z osadem stałym 50-55%, o średnim zużyciu 160ml/m² do ochrony drewnianych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Rozcieńczanie: 10-15% za pomocą Acquaragia

Narzędzia: pędzel, metoda natryskowa

Wydajność: 10-12 m²/l na warstwę

Czas schnięcia: Suchy w dotyku po: 6h; całkowite: 24h,

Temperatura: +5° C +30°C

Połysk: lucida:>80 gloss

satinata: 55-65 gloss

Zalecana grubość: 80 mikronów wilgotnych na warstwę

Przechowywanie: +5° C +35°C

Zalecane cykle: n° 1 str. 173

Opakowania : lucida: 0,5 L – 5 L

satinata: 5 L – 20

Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, odnieść się do karty technicznej.