

## ECOLINEA FINITURA

Emalia wodorozcieńczalna (satynowa)



Emalia wodorozcieńczalna o połysku satynowym, przeznaczona do stosowania na produkty metalowe użytkowane we wnętrzach np.: meble, półki, maszyny przemysłowe. Po wyschnięciu farba tworzy elastyczną i mocną powłokę. Produkt można stosować na produkty ocynkowane.

### CECHY TECHNICZNE

**Przechowywanie:**

Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych pojemnikach w przedziale temperatur od +5°C do +40°C.

**Ciężar właściwy:**

1200 g /L

**Zawartość ciała stałego:**

60%

**Kolory**

wg systemu kolorów ECOSYSTEMA.

**Właściwości powłoki po wyschnięciu:**



- ✓ Dobra odporność na tłuszcze i oleje
- ✓ Dobrze przylega do podłoża, nawet w przypadku produktów ocynkowanych
- ✓ Dobra odporność na mgłę solną
- ✓ Bezzapachowa
- ✓ Elastyczna

**Nanoszenie:**

Farbę można nanosić pędzlem lub innymi metodami.

Malując metodą natryskową farbę należy rozcieńczać 5% wodą.

Przed malowaniem można wstępnie podgrzać malowany element do temperatury ok. 35°C przez co osiągniemy dobre rezultaty krycia i unikniemy zacieków.

Produkt przystosowany do szybkiego suszenia w tunelach z ciepłym powietrzem o temperaturze ok. 40-50°C

**Wydajność:**

8-10 m<sup>2</sup>/ L na jedną warstwę

**Temperatura nakładania:**

+5°C +35°C

**Czas schnięcia:**

Sucha w dotyku po 2 godzinach. Następną warstwę nakładać po 4 godzinach. Całkowity czas schnięcia 24 godziny.

**Stosowanie:**

Nanosić jedną lub dwie warstwy bezpośrednio na dobrze oczyszczoną powierzchnię metalu.

**Opakowania:**

17,6kg (produkt na zamówienie)

**Cykl nakładania:**

nr 171

**Siedziba:**

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

**Filia:**

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13  
e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)