

## ECOPLAST TIX W300

Ekologiczny lakier do drewna

Odporny na działanie czynników atmosferycznych

### PRZEZNACZENIE

Ekologiczny lakier zewnętrzny do drewna, wodorozcieńczalny, wyprodukowany na bazie żywic akrylowo - poliuretanowych. Stosowany jako warstwa wykończeniowa na impregnat *Novolegno W*. *ECOPLAST W 300 TIX* jest odporny na działanie czynników atmosferycznych wilgoci oraz promieni UV. Przeznaczony do ochrony elementów drewnianych takich jak futryny, okiennice, elewacje, które są bezpośrednio narażone na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV. Występuje w wersji bezbarwnej oraz w kolorze dąb.



### CECHY TECHNICZNE:

**Przechowywanie:** w temperaturze +5° do +35°C

**Ciężar właściwy:** 1000 g/L

**Zawartość ciała stałego:** 48%

**Zmatowienie:** mat 30% potysku

### Właściwości:



- ✓ Dobrze przylega do podłoża
- ✓ Posiada doskonałą elastyczność
- ✓ Zapewnia doskonałą ochronę drewna użytkowanego na zewnątrz przed wszystkimi czynnikami atmosferycznymi
- ✓ Nie łuszczy się
- ✓ Łatwa konserwacja pokrytej powierzchni

wodą

### Rozcieńczanie:

#### Nanoszenie:

Nanosić natryskowo bez rozcieńczania lub rozcieńczyć do 10% wodą

Nanosząc pędzlem należy rozcieńczyć od 15% do 20% wodą.

Najlepsze efekty można osiągnąć stosując lakier w temp. Powyżej +15°C.

#### Zalecana grubość powłoki:

20-250 mikronów

#### Wydajność:

4m<sup>2</sup> /L na dwie warstwy

#### Temperatura stosowania:

+17°C +30°C

#### Czas schnięcia:

2-3 godziny, następną warstwę nakładać po 5-8 godzinach. Pełne schnięcie 18 godzin

Lakier stosowany jako warstwa wykończeniowa na impregnat *Novolegno W*.

Na drewno takie jak dąb lub sklejka należy nakładać dwie warstwy lakieru *Ecoplast W 300 TIX*. W przypadku konserwacji należy przeszlić powierzchnię i dokładnie nanieść nową warstwę lakieru.

*Ecoplast W 300 TIX* jest odporny na sklejanie, przez co doskonale nadaje się do żaluzji okiennych oraz do wszystkich elementów drewnianych wyposażenia budynku gdzie wymagana jest doskonała ochrona przed działaniem promieni UV oraz łatwa konserwacja.

#### Opakowania:

5L; 20L

#### Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a

tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

#### Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34

tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13

e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)