

## K81 AL QUARZO

Akrylowa farba wodna do elewacji z zawartością kwarcu.

**PRZEZNACZENIE:** Matowa farba zewnętrzna stworzona z minerałów i żywic akrylowych doskonale odporna na działanie czynników atmosferycznych. Specjalny skład farby sprawia że powierzchnia ściany jest elastyczna oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne. *K81 Quarzo* chroni elewację przed nadmierną penetracją wilgoci a jednocześnie przepuszcza parę wodną znajdującą się w elewacji. Kwarcowy proszek zawarty w farbie sprawia, iż wyschnięta powłoka jest zwarta i jednolita.



### CECHY TECHNICZNE:

**Przechowywanie:** +5°C +35°C  
**Stan fizyczny:** Masa gęsta kremowa  
**Ciężar właściwy:** 1600 g/L  
**Zawartość ciała stałego:** 72%  
**Kolor:** Biały lub wg wzorników *Tintoretto i Idrotema Professionale (Esterno) NCS, Eurotrend*

### Właściwości:



- ✓ Powłoka o podwyższonej odporności na zmywanie
- ✓ Odporna na działanie czynników atmosferycznych
- ✓ Przepuszczalna dla pary wodnej
- ✓ Zapewnia doskonałą wydajność

**Nanoszenie:** Pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.  
Do bieżącego wykorzystania produktu zaleca się dodać 10% wody.  
W przypadku, gdy elewacja nadmiernie absorbuje wilgoć należy dodać 20% wody. Przed malowaniem elewacji zaatakowanych grzybem lub pleśnią, należy dodać 1L środka **B25** na 16 L farby.

**Uwaga:** Produkt należy rozcieńczyć tylko w ilości przewidzianej do bieżącego wykorzystania.

**Wydajność:** 6-7m<sup>2</sup>/ L przy dwóch warstwach

**Temperatura nakładania:** +5°C +35°C

**Czas schnięcia:** Następną warstwę można nakładać po 5 godz.  
Całkowity czas schnięcia 18 godz.

**Odporność na zmywanie:** Farba nabiera odporności na zmywanie detergentami po 10 dniach.  
**Opakowania:** 16 L  
**Cykl nakładania:** nr 31