

## MURIVAL ESTERNO AL QUARZO

### Farba kwarcowa do elewacji



#### PRZEZNACZENIE:

Farba zewnętrzna matowa. W skład farby wchodzi pigmenty, minerały oraz kwarc w proszku połączony żywicą akrylową w emulsji. Zawartość żywicy akrylowej zapewnia warstwie dobrą przyczepność do podłoża, doskonałą elastyczność i zdolność przepuszczania pary wodnej. Farba posiada gwarantowaną odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz trwały kolor na wiele lat.

**PRZECHOWYWANIE:** od +5°C do +35°C

**STAN FIZYCZNY:** Miękka masa

**CIEŻAR WŁĄSCIWY:** 1450-1650 g/L

**ZAWARTOŚĆ  
CIAŁA STAŁEGO:** 75%

**IŁOŚĆ KWARCU  
W PROSZKU:** 45%

**KOLORY:** wg wzornika kolorów *Tintoretto* lub *Idrotema Professionale*

#### WŁĄSCIWOŚCI:

- ✓ dobra przepuszczalność pary wodnej
- ✓ duża odporność na promienie słoneczne,
- ✓ bardzo dobrze poddaje się myciu
- ✓ odporna na czynniki atmosferyczne



#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

W przypadku zastosowania farby na zewnątrz zaleca się zagruntować powierzchnię środkiem *Murival Isolante Speciale*.

#### NANOSZENIE:

Pędzlem wałkiem lub metodą natryskową w systemie bezpowietrznym. Do bieżącego wykorzystania produktu zaleca się rozcieńczyć go wodą od 15% do 20% w zależności od nasiąkliwości podłoża.

**Uwaga:** produkt należy rozcieńczyć tylko w ilości przewidzianej do bieżącego wykorzystania.

**WYDAJNOŚĆ:** 7-9 m<sup>2</sup>/L na warstwę

**TEMPERATURA  
NAKLADANIA:** od +5°C do +35°C

**CZAS SCHNIĘCIA:** Następną warstwę nakładać po 8 godzinach.  
Całkowity czas schnięcia wynosi 18 godzin.

#### ZASTOSOWANIE:

*Murival Esterno al Quarzo* stosuje się głównie do malowania ścian zewnętrznych budynków. We wszystkich przypadkach malowania na zewnątrz zaleca się zastosować gruntu *Murival Isolante Speciale*. W celu podwyższenia odporności na grzyb i pleśń należy dodać 1 litr preparatu *B25* na każde 16 litrów farby.

**OPAKOWANIA:** 1 L; 16 L

#### Siedziba:

90-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail : [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

#### Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13  
e-mail : [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)