

## MURIVAL ESTERNO INTERNO

### Charakterystyka

Farba ścienna matowa, doskonale nadająca się do mycia, do wnętrz i na zewnątrz, złożona z pigmentu i ładunków blaszkowatych połączonych w emulsję żywicą akrylową.

### Zastosowanie

Stosowana do powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Do powierzchni na bazie podłoża mineralnego jak - tynki, beton i fibro cement.

We wnętrzach: stosować bezpośrednio na różnego rodzaju podłoża i stare farby, wielowarstwowo.

Na zewnątrz: stosować bezpośrednio na różnego rodzaju podłoża i stare farby, wielowarstwowo, po prewencyjnym zastosowaniu produktów Murisol, lub Murival Isolante Speciale.

Na powierzchniach zewnętrznych skażonych mchem i grzybem: dodać 1 litr B25 Antialga na każde 14-16 litrów farby. Do wnętrz skażonych grzybem, lub mchem: dodać 2,5 litra A10 Antimuffa na każde 14- 16 litrów farby.

Do podłoży bardzo silnie absorbujących takich jak gładzie gipsowe i płyty gipsowo kartonowe itp. rozcieńczyć pierwszą warstwę aż do 60%.

Ze względu na matowość Murival esterno i Murival esterno typ A są stosowane do wnętrz.

Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.



### Właściwości:



- ✓ **Wykończenie jednolite i matowe**
- ✓ **Dobre przyleganie do różnego rodzaju podłoży**
- ✓ **Bardzo dobrze poddaje się myciu**
- ✓ **Zapewnia wysoką wydajność**
- ✓ **Odporna na czynniki atmosferyczne**
- ✓ **Przepuszczalna dla pary wodnej**

### Kolory

Biała. Gama kolorów może być powiększona systemem Tintoretto i Idrotema Professional.

Farby Idrotema Professional do powierzchni zewnętrznych zapewniają maksymalną trwałość koloru na zewnątrz.

Farba w poszczególnych partiach produkcyjnych może się nieznacznie różnić i dlatego należy nakładać warstwę wykończenia z tej samej partii.

### Uwagi końcowe

Farba akrylowa w dyspersji wodnej, do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, barwiona, z PVC 50-55%, o bardzo wysokich właściwościach kryjących, doskonale nadająca się do mycia według UNI 10795, do stosowania na powierzchnie zewnętrzne po wcześniejszym zastosowaniu odpowiedniego podkładu, o zużyciu równym 200-230 ml/m<sup>2</sup>, do wnętrz bezpośrednio na podłoże.

**Rozcieńczanie:** 20 - 40% wodą

**Narzędzia:** pędzel, wałek, metoda natryskowa

**Wydajność:** 8-10 m<sup>2</sup>/l na warstwę

**Czas schnięcia:** następną warstwę nakładać po 5h, całkowite po <18h

**Temperatura nakładania:** +5° C +30° C

**Przechowywanie:** +5° C +30° C

**Cykle sugerowane:** n° 32 str. 95

**Opakowania :** 1 L, 4 L, 14 L

Dostępna również w wersji Murival esterno Tipo A dla użytku przemysłowego, w kolorze białym, w opakowaniach 14 l.

*Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, odnieść się do karty technicznej.*