

NOVOLEGNO 85

Impregnat do drewna



PRZEZNACZENIE:

Nowej generacji lakier impregnujący do drewna zapewniający doskonałą ochronę przed wodą oraz szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych nawet w tak ekstremalnych warunkach klimatycznych jakie panują w górach lub nad morzem. Produkt ponadto spełnia rolę filtra przed niszczącym działaniem promieni słonecznych UV. Po wyschnięciu impregnat nadaje oryginalny efekt woskowanego drewna.

CECHY TECHNICZNE

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, w temp. - 5°C + 35°C. Trzymać z dala od ognia. Po otwarciu pojemnika i wykorzystaniu pewnej części produktu należy przelać impregnat do mniejszego pojemnika aby uniknąć powstania „kożucha” na powierzchni impregnatu.

Punkt zapalny:

37°C

Lepkość T.F4:

1 min 30sek

Zawartość ciała stałego:

45%

Ciężar właściwy:

0,950 g/L

Kolor:

Dąb, sosna, bezbarwny

Właściwości:

- ✓ **Dobra elastyczność powłoki, trwały kolor**
- ✓ **Doskonała ochrona przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i UV**
- ✓ **Powierzchnia odporna na wilgoć**



Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia powinna być wolna od pyłów i innych zanieczyszczeń.

Nanoszenie:

Pędzlem lub metodą natryskową. W razie potrzeby można rozcieńczyć *Acquaragia*. Nanosić w kilku warstwach na powierzchnię drewna lub zastosować jako podkład środek *Novolegno*.

Zalecane zużycie na warstwę:

80-100g/m²

Wydajność:

10-12m²/L na jedną warstwę

Temperatura nakładania:

+5°C +30°C

Czas schnięcia:

Sucha w dotyku 5-6godzin. Następną warstwę nakładać po 24 godz. Całkowity czas schnięcia 48 godz.

Opakowania:

1 L, 5 L

Cykl nakładania:

nr 3

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com