

# NOVOLEGNO DOLOMITI

Impregnat do drewna przeznaczony do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego.



## PRZEZNACZENIE:

Impregnat barwiący zapewniający doskonałą ochronę przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przed promieniami UV. Barwiony za pomocą tlenków metalu co pozwala otrzymać impregnat w pełni odporny na działanie promieni słonecznych. Specjalnie dobrany skład zapewnia dobrą ochronę przed grzybem oraz rozwojem organizmów biologicznych. Środek jest zalecany do każdego rodzaju drewna, przeznaczony do stosowania wewnętrznego oraz zewnętrznego.

## CECHY TECHNICZNE

### Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, w temp. - 5°C + 35°C. Trzymać z dala od ognia. Po otwarciu pojemnika i wykorzystaniu pewnej części produktu należy przelać impregnat do mniejszego pojemnika aby uniknąć powstania „kożucha” na powierzchni impregnatu.

### Lepkość T.F4:

10-20 sek.

### Zawartość ciała stałego:

18-23%

### Ciężar właściwy:

0,800-0,900 g/L

### Kolor:

wzornik kolorów *Novolegno*, ewentualnie modyfikować produktem *Novolegno Concentrato*

### Właściwości:

- ✓ dobra elastyczność powłoki
- ✓ kolory odporne na światło
- ✓ doskonała ochrona przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
- ✓ łatwa konserwacja



### Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia powinna być wolna od pyłów i innych zanieczyszczeń.

### Nanoszenie:

Pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Podczas zastosowania metody natryskowej należy zachować szczególną ostrożność ponieważ spadek ciśnienia w pistolecie może doprowadzić do powstania nierówności na powierzchni drewna.

### Zalecana ilość zużycia na warstwę:

80-100g/m<sup>2</sup>

### Wydajność:

6-8 m<sup>2</sup>/L na jedną warstwę

### Temperatura nakładania:

+5°C +35°C

### Czas schnięcia:

Sucha w dotyku 5-6godzin. Następną warstwę nakładać po 24 godz. Całkowity czas schnięcia 2-3 dni.

### Opakowania:

1L; 5L

### Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

### Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13  
e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)