

OPAKITE

Alkidowy podkład do drewna.

**PRZEZNACZENIE:**

Podkład alkidowy do drewna jednoskładnikowy, mat.

CECHY TECHNICZNE:**Przechowywanie:**

Przechowywać w pojemnikach zamkniętych w temp. od -5°C do +35°C w pomieszczeniach suchych, dobrze przewietrzonych z dala od otwartego ognia i wszelkich źródeł ciepła. Po otwarciu pojemnika i wykorzystaniu ok. 1/3 części produktu należy przelać emalię do mniejszego pojemnika aby uniknąć powstania „kożucha” na powierzchni.

Lepkość T.F.4:

20-60 sek

Ciężar właściwy:

1620 g/L

Kolor:

Biały

Właściwości:

- ✓ **Dobra przyczepność do podłoża**
- ✓ **Dobra ścieralność papierem ściernym**

**Przygotowanie
Powierzchni:**

Przed lakierowaniem powierzchnie powinny być wolne od pyłu i innych zanieczyszczeń.

Nanoszenie:

Pędzlem, natryskowo lub przez zanurzenie. Przed nałożeniem pierwszej warstwy rozcieńczyć Acquaragia od 30 do 40%.
Przed położeniem drugiej warstwy rozcieńczyć tylko 10- 20%

**Zalecane zużycie
na warstwę:**

125g/m²

Wydajność:

10-12m²/L na jedną warstwę.

Temp. stosowania:

+5°C +35°C

Schnięcie:

Sucha w dotyku 2-3godz. Pełne schnięcie 5-6godz.
Szlifować papierem ściernym po12-16godz

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do stosowania jako podkład do mebli z drewna, drzwi i futryn wg cyklu nakładania farby *Eno* i *Supersinteol* na meble użytkowane w pomieszczeniach. W przypadku zastosowania zewnętrznego należy zmieszać Opakite z farbą *Eno* w stosunku 2:1.

Opakowania:

0,5L; 1L; 5L

Cykl nakładania

Nr 7

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 6
e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com