

RIPLAST R3 R4

Emalia poliuretanowa zewnętrzna, połysk



Przeznaczenie:

Emalia RIPLAST R3 R4 wyprodukowana została z żywic poliuretanowych, których skład sprawia, iż pomalowana powierzchnia staje się twarda i odporna na działanie promieni UV. Lakier RIPLAST R3 R4 jest odpowiednim środkiem do zdobienia oraz ochrony przedmiotów takich jak meble, wyposażenie i aparatura w laboratoriach, meble biurowe, futryny i okna aluminiowe. Najlepsze efekty możemy osiągnąć stosując RIPLAST do pomalowania drewnianych mebli ogrodowych oraz do mebli, które są użytkowane w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

CECHY TECHNICZNE

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, w temp. -5°C +35°C. Trzymać z dala od ognia.

Lepkość T.F4:

36 sek.

Ciężar właściwy:

1050-1350 g/L

Zawartość ciała stałego:

63%

Kolor:

Biały lub RAL (tylko na zamówienie)

Właściwości:

- ✓ **Wysoka elastyczność oraz odporność na zadrapania i uderzenia**
- ✓ **Odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i na działanie agresywnych środków chemicznych.**



Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia powinna być wolna od pyłów i innych zanieczyszczeń.

Nanoszenie:

Natryskowo rozcieńczyć od 10 do 15% środkiem *Nitrodil* lub pędzlem bez rozcieńczania. Podczas lakierowania w warunkach o podwyższonej wilgotności lub temperaturze zaleca się używać jako rozpuszczalnika *BUTOL*.

Artykuły z drewna, które będą używane na zewnątrz powinny być uprzednio pokryte środkiem *RIPLAST R50 R100*.

Artykuły z metalu, które będą używane na zewnątrz powinny być uprzednio pokryte środkiem *Epoxy 310*.

Zalecana ilość zużycia na warstwę:

150g/m²

Wydajność:

6-8m²/ kg na jedną warstwę

Temperatura nakładania:

+5°C +30°C

Stosunek rozcieńczenia:

2 R3 : 1 R4 (w stosunku wagowym)

Czas schnięcia:

suche w dotyku 1 godzina. Całkowity czas schnięcia 24 godz.

Opakowania:

1+0,5kg; 10+5kg

Cykl nakładania:

na drewno nr 11
na metal nr 20

na aluminium, blachę ocynkowaną, plastik nr 24

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com