

RIPLAST 1 LUCIDA , OPACA (mat i połysk)

Alkidowy lakier do drewna przeznaczony do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego



PRZEZNACZENIE:

Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy, bezbarwny, przeznaczony do wyrobów i parkietów z drewna. Jest bardzo odporny na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Riplast 1 doskonale sprawdza się w klimacie morskim i górskim.

CECHY TECHNICZNE

Przechowywanie: w temp. od -5°C do +35°C

Lepkość T.F.4: połysk 70 sek
mat 35 sek

Ciężar właściwy: połysk 933 g/L
mat 907 g/L

Zawartość ciała stałego: połysk i kolory 51%
mat 35%

Zmatowienie: Połysk: 85% połysku
Półmat: 55-60% połysku
Satynowy: 35-40% połysku

Właściwości:

- ✓ **Wysoka elastyczność i przyczepność do podłoża**
- ✓ **Powłoka odporna na zużycie**



Przygotowanie powierzchni: Przed lakierowaniem powierzchnie powinny być wolne od pyłu i innych zanieczyszczeń.

Nanoszenie: Pędzlem lub natryskowo. Zaleca się położenie dwóch warstw. Pierwsza warstwa – rozcieńczyć lakier *Riplast 1* dodając 10%-15% rozpuszczalnika *Acquaragia*. Druga warstwa – rozcieńczyć lakier *Riplast 1* dodając 15% rozpuszczalnika *Acquaragia*.

Zalecana grubość powłoki: 70-80 mikronów

Wydajność: 10 –12m²/L na jedną warstwę.

Temp. stosowania: +5°C +35°C

Schnięcie: Suchy w dotyku 1 godz. Następną warstwę nakładać po 24 godzinach. Ostateczną twardość polakierowana powierzchnia uzyskuje po 24 godz.

Opakowania: 0.5L, 1L, 5L
Cykl nakładania nr 1

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com