

RIPLAST F2 F3

Lakier poliuretanowy podkładowy, dwuskładnikowy, przezroczysty, przeznaczony do wyrobów drewnianych wewnętrznych.

Zastosowanie

Stosowany głównie do lakierowania przezroczystego: drzwi, mebli, krzeseł, progów itp.

Nakładany bezpośrednio na drewno, w dwóch lub więcej warstwach i po szlifowaniu, pokrywany wykończeniem poliuretanowym. Żeby znacznie skrócić cykl, może być poddany wymuszonemu wysychaniu w tunelach ciepłego powietrza.

W przypadku wysokiej wilgotności, lub temperatury, użyć rozcieńczalnika Butol.



Narzędzia należy umyć za pomocą Nitrodil bezpośrednio po użyciu.



Właściwości:

✓ **Łatwe szlifowanie**

Uwagi końcowe

Podkład przezroczysty, dwuskładnikowy, poliuretanowy z osadem stałym wyższym niż 32% nakładany metodą natryskową, wielowarstwowo o zużyciu około 250ml/m².

Czas schnięcia: suchy w dotyku po 1h; do szlifowania po 8h

Temperatura: +5° C +30°C

Pot Life: 8h

Zalecane zużycie: 150 ml/m² na warstwę

Stosunek mieszania: 2 Riplast F3 , 1 Riplast F2 (według wagi)

Przechowywanie: +5° C +35°C

Sugerowane cykle : n° 10 str. 182

Opakowania : Riplast F2: L 5 – L 10

Riplast F3: L 10 – L 20

Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, odnieść się do karty technicznej.