

## RIPLAST F80 F81

Lakier poliuretanowy podkładowy, dwuskładnikowy, przezroczysty, przeznaczony do wyrobów drewnianych wewnętrznych.

### Zastosowanie

Stosowany głównie do lakierowania przezroczystego: drzwi, mebli, krzeseł, progów itp.

Nakładany jako podkład bezpośrednio na drewno, w dwóch lub więcej warstwach i po szlifowaniu, pokrywany wykończeniem poliuretanowym. Trzyma dobrze w pionie i dlatego jest odpowiedni do wszelkich wyrobów toczonech.

W przypadku wysokiej wilgotności lub temperatury, użyć rozcieńczalnika Butol. Przystosowany również do szlifowania kontaktowego.

Narzędzia należy umyć za pomocą Nitrodil bezpośrednio po użyciu.



### Właściwości:

- ✓ **Dobrze wypełniający**
- ✓ **Krótki czas schnięcia**
- ✓ **Łatwe szlifowanie**

### Uwagi końcowe

Podkład przezroczysty, dwuskładnikowy, poliuretanowy z osadem stałym wyższym niż 40% nakładany metodą natryskową, wielowarstwowo o zużyciu około 250ml/m<sup>2</sup>.

**Rozcieńczenie:** 10-15% za pomocą Nitrodil

**Narzędzia:** metoda natryskowa

**Wydajność:** 7-8 m<sup>2</sup>/l na warstwę

**Czas schnięcia:** suchy w dotyku po 1h, całkowite 8h

**Temperatura:** +5° C +30°C

**Pot Life:** 8h

**Zalecana grubość:** 140-160 ml/m<sup>2</sup> na warstwę

**Stosunek mieszania:** 2 Riplast F81 : 1 Riplast F80 ( według wagi)

**Przechowywanie:** +5° C +35°C

**Sugerowane cykle :** n° 10 str. 182

**Opakowania :** Riplast F80: 10 L

Riplast F81: 20 L

*Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, odnieść się do karty technicznej.*