

RIPLAST F307 F308

Lakier podkładowy do drewna-wewnętrzny.



PRZEZNACZENIE:

Lakier podkładowy poliuretanowy, dwuskładnikowy przeznaczony do wyrobów z drewna używanych w pomieszczeniach. Doskonale nadaje się do elementów toczonych.

Produkt przeznaczony do dalszego pokrywania lakierami poliuretanowymi.

CECHY TECHNICZNE

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, w temp. -5°C +35°C. Trzymać z dala od ognia.

Po otwarciu pojemnika i wykorzystaniu 1/3 części produktu należy przelać lakier do mniejszego pojemnika aby uniknąć powstania „kożucha” na powierzchni

Lepkość T.F4:

30 sek.

Ciężar właściwy:

1000 g/L

Zawartość ciała stałego:

37%

Właściwości:

- ✓ **Dobre krycie oraz krótki czas schnięcia**
- ✓ **Powłoka lakieru łatwo daje się szlifować przy pomocy papieru ściernego**



Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia powinna być wolna od pyłów i innych zanieczyszczeń.

Nanoszenie:

Nanosząc natryskowo należy rozcieńczyć od 10 do 15% środkiem *Nitrodil*.

Nanosząc pędzlem należy rozcieńczyć 5% środkiem *Nitrodil*.

Podczas lakierowania w warunkach o podwyższonej wilgotności lub temperaturze zaleca się używać jako rozpuszczalnika *BUTOL*.

Zalecana ilość zużycia na warstwę:

250g/m²

Wydajność:

7-8m²/ L na jedną warstwę

Temperatura nakładania:

+5°C +30°C

Stosunek połączenia składników:

2:1

Czas nanoszenia po rozrobieniu :

8 godzin.

Czas schnięcia:

Suche w dotyku 50 minut.

Szlifować papierem ściernym po upływie 4 godz.

Stosowanie:

W celu skrócenia procesu można suszyć elementy polakierowane w tunelach z ciepłym powietrzem. Lakier przeznaczony jest również do szlifowania papierem ściernym.

Opakowania:

10kg; 20kg

Cykl nakładania:

na drewno nr 10

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a

tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34

tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13

e-mail: filia@ecorson.com