

RIPLAST F47 F48

Lakier podkładowy do drewna.

PRZEZNACZENIE: lakier podkładowy poliuretanowy, dwuskładnikowy, produkt przeznaczony do dalszego pokrywania lakierami poliuretanowymi



CECHY TECHNICZNE

Przechowywanie:

przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, w temp. -5°C +35°C. Trzymać z dala od ognia.

Po otwarciu pojemnika i wykorzystaniu pewnej części produktu należy przelać emalię do mniejszego pojemnika aby uniknąć powstania „kożucha” na powierzchni

Lepkość T.F4: 30 sek.

Ciężar właściwy: 1050 g/L

Zawartość ciała stałego: 39%

Właściwości:



- ✓ **Wysoka elastyczność**
- ✓ **Dobra przyczepność na różne rodzaje drewna**
- ✓ **Elastyczny**

Przygotowanie powierzchni:

powierzchnia powinna być wolna od pyłów i innych zanieczyszczeń.

Nanoszenie:

natryskowo rozcieńczyć od 10 do 15% środkiem *Nitrodil* lub pędzlem bez rozcieńczania. Podczas lakierowania w warunkach o podwyższonej wilgotności lub temperaturze zaleca się używać jako rozpuszczalnika *BUTOL*. Nakładać od dwóch do kilku warstw, bezpośrednio na wyroby z drewna.

Zalecana ilość zużycia na warstwę:

200g/m²

Wydajność: 5-6m²/ kg na jedną warstwę

Temperatura nakładania: +5°C +30°C

Stosunek rozcieńczenia: 1:1

Czas nanoszenia po rozrobieniu : 20 godzin.

Czas schnięcia: suche 30min. Suche w dotyku 1 godzina, szlifować papierem ściernym po upływie 12 godz.

Opakowania: 10kg, 20kg

Cykl nakładania: na drewno nr 10

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com