

RIPLAST F99

Charakterystyka

Lakier podkładowy, syntetyczny, przeznaczony do wyrobów drewnianych wewnętrznych i zewnętrznych.

Zastosowanie

Stosowany do każdego typu drewna, ale zwłaszcza na różnego rodzaju konstrukcje. Daje dobre rezultaty na szkieletach okiennych i na wyrobach modelowanych, ponieważ pozwala na dobre szlifowanie szczotkami mechanicznymi.

Metoda natryskowa: należy unikać dużych grubości, ponieważ powodują zbyt długie schnięcie. Pokrycie wykończeniem musi nastąpić w ciągu 48h, żeby uniknąć przylegania.

Stosowany jest jako podkład dla Finitura Tix i musi być rozcieńczony wodą w 50% i nakładany w cienkich warstwach.

Stosowany jest również jako pierwsza warstwa, na powierzchniach surowych, w cyklu lakierowania za pomocą Arimar Lucida i Satinata i Riplast 1 Lucida



słabego

Narzędzia należy umyć za pomocą Acquaragia bezpośrednio po użyciu.



Właściwości:

- ✓ Trwały w warunkach zewnętrznych

Rozcieńczenie: 10-40% za pomocą Acquaragia

Narzędzia: metoda natryskowa, zanurzenie, pędzel

Wydajność: 8-10 m²/l na warstwę

Czas schnięcia: suchy w dotyku po 2h, do szlifowania po 12h

Temperatura : +5° C +30° C

Zalecana ilość: 100 ml/m² na warstwę

Przechowywanie: +5° C +35° C

Opakowania : 1 L - 20 L

Przedstawione informacje techniczne mają charakter przybliżony. Radzimy dostosować je do indywidualnych warunków użycia. W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, odnieść się do karty technicznej.