

## TRASIL K 2000

Farba zewnętrzna siloksanowa - posiadająca wyjątkową zdolność dyfuzji "oddychająca".



### PRZEZNACZENIE:

Zewnętrzna farba siloksanowa w dyspersji wodnej stworzona ze specjalnie dobranych żywic akrylowo siloksanowych.

Zastosowanie farby *TRASIL K 2000* zapewni skuteczną i długotrwałą ochronę elewacji przed mikropęknięciami. Warstwa farby po wyschnięciu przepuszcza parę wodną ułatwiając odprowadzenie wilgoci z elewacji. *TRASIL K 2000* posiada właściwości hydrofobii oznacza to, że warstwa farby odpycha cząsteczki wody i nie dopuszcza do penetracji wilgoci dzięki temu farba jest odporna na zanieczyszczenia.

*TRASIL K 2000* zapewnia trwały kolor odporny na upływ czasu oraz wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych penetrację wody.

### CECHY TECHNICZNE:

<b>Przechowywanie:</b>	Przechowywać w zamkniętych pojemnikach w temp. +5°C +35°C
<b>Stan fizyczny:</b>	Masa kremowa
<b>Ciężar właściwy:</b>	Biała 1300-1400 g/L w zależności od koloru
<b>Lepkość:</b>	Lepkość Brookfilda 50000-80000 cP, skręcanie n°5
<b>Zaw. ciała stałego:</b>	67-73%
<b>Zaw. chlorku winylu:</b>	42%
<b>Kolor:</b>	Biały lub wg wzornika <i>Tintoretto</i> , <i>NCS</i> , lub <i>Idrotema Professionale</i> Kolory pochodzące z różnych partii produkcji mogą się nieznacznie różnić i dlatego należy malować całą elewację produktem pochodzącym z tej samej partii.

### Właściwości:



- ✓ **Wysoka plastyczność**
- ✓ **Doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych**
- ✓ **Dobra odporność na zmywanie**
- ✓ **Wysoka przepuszczalność pary wodnej**
- ✓ **Podwyższona wodoodporność**

### Nanoszenie:

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo na suche podłoże pozbawione nalotów pochodzenia biologicznego lub pyłu. W celu zapewnienia dobrej przyczepności farby do podłoża należy zastosować grunt *Murival Isolante Speciale* lub *Argium ew. Trasil Fissativo*.

Po upływie 5-6 godzin nakładamy dwie warstwy *TRASIL K 2000*.

### Rozcieńczanie:

rozcieńczając od 5-10% czystą wodą.

### Zalecane zużycie na jedną warstwę:

120-180g/m<sup>2</sup>

### Wydajność:

4-5m<sup>2</sup>/L na dwie warstwy

### Temp. nakładania:

+5°C +30°C

### Czas schnięcia:

Następną warstwę nakładać po 12-16 godz. Pełne schnięcie po 3 dniach.

(w przypadku występowania podwyższonej wilgotności należy odczekać 18-22godziny).

### Stosowanie:

*TRASIL K 2000* należy stosować w środowisku, w którym wilgotność powietrza nie przekracza 65%.

Farba przeznaczona jest do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi ścian budynków pokrytych tynkiem. Zabezpiecza elewację przed penetracją wilgoci i przepuszcza parę wodną.

W celu zapewnienia dobrej przyczepności do elewacji należy zastosować grunt *Murival Isolante Speciale* lub *Argium ew. Trasil Fissativo*

Malując elewacje zewnętrzne zagrożone atakiem grzybów lub pleśni należy dolać 1L preparatu *B25 Antilaga* do 16 litrów farby.

### Opakowania:

14L