

## K81 AMIANTO (do azbestu)

Ekologiczna farba do produktów zawierających azbest,  
zapobiega wydzielaniu się rakotwórczych cząsteczek.



### PRZEZNACZENIE:

Farba satynowa wyprodukowana na bazie żywic elastomerowych z dodatkiem pigmentów odpornych na działanie promieni słonecznych, odporna na wilgoć i szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Przeznaczona do malowania wyrobów i elementów zawierających azbest. Zastosowanie *K81Amianto* chroni środowisko przed rakotwórczymi cząsteczkami azbestu.

### CECHY TECHNICZNE:

Przechowywanie: +5°C +35°C  
Stan fizyczny: Masa gęsta kremowa

Ciężar właściwy: 1250-1600 g/L

Zawartość ciała stałego: 68-70%

Kolor: Biały

### Właściwości:

- ✓ Powłoka elastyczna o podwyższonej odporności na zmywanie
- ✓ Odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz promienie UV.
- ✓ Powłoka odporna na uderzenia i ścieranie
- ✓ Odporna na skoki temperatur (-20°C +80°C)



### Odporność na zmywanie:

20-30000 cykli

### Przygotowanie powierzchni:

Przed malowaniem powierzchnie powinny być wolne od pyłów i innych zanieczyszczeń. Ubytki uzupełnić szpachlą *K 29*.

W przypadku zastosowania farby na zewnątrz zaleca się zabezpieczyć powierzchnię środkiem *Murival Isolante Specjale*.

**Uwaga:** Stosując *K81 Amianto* na zewnątrz należy w celu zapewnienia dobrej przyczepności farby do podłoża dokładnie zmyć powierzchnię a jeżeli występuje grzyb zmyć za pomocą środka *B1 Antimuffa*.

W przypadku stosowania farby w pomieszczeniach, przed malowaniem należy zastosować grunt *Murival Fissativo Acrilico*.

### Nanoszenie:

Pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową w systemie bezpowietrznym.

Zaleca się dodać 15 - 20% wody przed nałożeniem pierwszej warstwy.

### Rozcieńczanie:

**Uwaga:** Produkt należy rozcieńczyć tylko do bieżącego wykorzystania.

### Konserwacja:

Ze względu na wysoki stopień odporności farby, *K81Amianto* należy konserwować co 8-10lat

### Zalecane zużycie na warstwę:

300g/m<sup>2</sup> przy dwóch warstwach

### Temperatura nakładania:

+5°C +35°C

### Czas schnięcia:

Następną warstwę nakładać po 5-8 godz.

Powłoka odporna na deszcz po 8-12 godz.

### Opakowania:

16 L

### Cykl nakładania:

Zewnętrznie nr 36/B

Wewnętrznie nr 36/A

### Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a

tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)

### Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34

tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13

e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)