



MARMORINO PV

Dekoracyjna masa do ścian i podłóg System – MFA / Bucciato / Marmorino PV/ Riplast

Cechy : tynk w proszku, złożony z wapna hydratyzowanego o granulometrii od 0 do 3mm. Może być barwiony w szerokiej gamie kolorystycznej. Dla zwiększenia efektu na powierzchni wykonuje się przecierki dekoracyjne które mogą być również w poświatach złota lub srebra. Tynk jest odporny na temperaturę i czynniki atmosferyczne.

Zastosowanie : z uwagi na dużą odporność na ścieranie może być stosowany na schody i podłogi np. zamiast paneli, płytek w łazienkach, mieszkaniach prywatnych jak i ekskluzywnych salonach sklepowych.

CYKLE	PRODUKT	ROZCIĘCZANIE	UŻYTE NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	CZAS SCHNIĘCIA
	WYDAJNOŚĆ				
GRUNTOWANIE	MFA	DODAC 3L WODY DO 1L GRUNTU	WAŁEK (ŁAWKOWIEC)	Koncentrat gruntujący MFA rozcieńczamy w stosunku 1:3 z wodą i rozprowadzamy za pomocą ławkowca po powierzchni.	5 GODZ.
	ok. 30 m ² /1L				
PODKŁAD KWARCOWY	MURIVAL BUCCIATO	DODAC OK. 50% WODY I DOBRZE WYMIESZAC	WAŁEK (ŁAWKOWIEC)	Nanosimy szczotką w celu uzyskania powierzchni kwarcowej, zwiększającej przyczepność.	5 GODZ.
	ok. 5m ² /1KG				
WARSTWA MARMORINO PV	MARMORINO PV	ZMIESZAC RESINA PV Z MARMORINO PV W PROPORCJI 25%~28%	PACA NIERDZEWNA	Nanosić pacą INOX jedną lub dwie warstwy. Podczas nakładania warstwy dekoracyjnej wysychające powierzchnie wygładzać pacą plastikową lub metalową.	12 GODZ.
	ok.1,5kg/1m ²				
GRUNTOWANIE	MFA MURIVAL FISSATIVO	DODAC 3L WODY DO 1L GRUNTU	PĘDZEL	Dokładnie gruntujemy powierzchnię przed impregnacją, (nadmiar gruntu wycieramy szmatką)	5 GODZ.
	ACRILICO				
PRZECIERKA DEKORACYJNA	METALIZATO LUB KIMERA ANTICO	DODAC MAX. DO 50 % WODY	PĘDZEL	Na powierzchnię наносimy krótkim pędzlem Kimere, jej nadmiar wycieramy szmatką	12 GODZ.
	ok. 10m ² /1L				
LAKIEROWANIE	RIPLAST 88-89	MIESZAC 1:2	PĘDZEL, WAŁEK DO POLIURETANU	Można wygładzić po wyschnięciu odpowiednimi papierami (180) ściernymi i następnie zabezpieczyć powierzchnię lakierem dwuskładnikowym E88-E89 lub wodorozcieńczalnym lakierem jednoskładnikowym Ecoplast na powierzchni ścian na których nie jest wymagany wysoki stopień odporności na ścieranie. Powinien być nakładany pędzlem w dwóch warstwach z przerwą nie krótszą niż 8 godzin. Dla uzyskania dodatkowego efektu dekoracyjnego możemy przed położeniem lakieru zabezpieczającego nanieść przecierki Metalizzato w odpowiednim odcieniu perły złota lub zielonym interferencyjny..	8 GODZ.
	ok. 3m ² /1L				

UWAGA: podłoża powinny być stabilne, suche, chłonne, pozbawione oleju, pyłów i innych zanieczyszczeń.

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNO-FIZYCZNA

Stan fizyczny: masa w proszku

Kolor: biały

 Ciężar właściwy: 2 kg/cm³

 Zalecane zużycie: 1 kg/m² dla 0,3 mm grubości

CENNIK SYSTEMU – MARMORINO PV

Opis	Produkt	Wydajność	Opakowanie	Cena netto zł	Cena brutto zł	Cena brutto 1 m ²
Grunt	MFA Murival Fissativo Acrilico	1L/30 m ²	1L	30.59	37.63	1.20
Podkład kwarcowy	Murival Bucciato	ok. 5m ² /1kg	1 kg	17.16	21.11	4.20
Warstwa podkładowa	Marmorino PV	ok.1-1,5kg/1m ²	1L	35.20	43.30	ok.50
Grunt	MFA Murival Fissativo Acrilico	1L/30 m ²	1L	30.59	37.63	1.20
Przecierka dekoracyjna	Metalizzato lub kimera antico	ok. 10m ² /1L	1L	124.26/94.08	152.83/115.72	15/11
Lakierowanie	Riplast 88-89	ok. 3m ² /1L	1L	ok.95.50	ok.116.50	ok. 40
						ok.120-140