

**RAPORT Z PRÓBY Nr 148554/2238RF**  
**PITTURA IW120**

<b>Miejsce i data:</b>	Bellaria, 31/05/2007
<b>Wnioskodawca</b>	CAP ARREGHINI S.p.A. , VIALE PORDENONE N.80 30026 PORTOGRUARO (VE)
<b>Data wykonania próby</b>	04/06/2001
<b>Przedmiot próby</b>	Określenie wytrzymałości na płomień według okólnika nr 91 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Dyrekcji Generalnej Służb Przeciwpożarowych z 14/09/1961
<b>Miejsce próby:</b>	Instituto Giordano S.p.A., Blocco 7, Via Verga 6, 47043 GATTEO (FO)
<b>Pochodzenie próbki</b>	Dostarczono przez wnioskodawcę
<b>Opis</b>	W piecu doświadczalnym Laboratorio di Resistenza su Fuoco tego instytutu została przeprowadzona próba zgodnie z opisami okólnika nr 91 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Dyrekcji Generalnej Służb Przeciwpożarowych z dnia 14/09/1961 na belce stalowej IPE 400 połączonej w sposób trwały ze zbrojoną płytą betonową położoną wyżej, i zabezpieczona farbą ogniochronną nazwaną „IW120”, obciążona ładunkiem i dostarczoną przez Cap Arreghini S.p.A. , Viale Pordenone n.80 30026 Portogruaro (VE)
<b>Klasyfikacja</b>	Z badań rezultatów zawartych w próbie przeprowadzonej na belce stalowej IPE 400 połączonej trwale ze zbrojoną płytą betonową położoną wyżej zbrojonym, i zabezpieczona farbą ogniochronną „IW120”, opisaną wyżej i dostarczoną przez Cap Arreghini S.p.A. , Viale Pordenone n.80 30026 Portogruaro (VE), wnosi się, że podczas odporności na płomień, próbka była wystawiona na 75minut na próbę parametru „R”. Dlatego według odniesienia do okólnika nr 91 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Dyrekcji Generalnej Służb Przeciwpożarowych z 14/09/1961 i w D.M. 30/11/1983, próbka podczas doświadczenia została zaklasyfikowana <b>R 60</b> i dlatego materiał taki sam jak na próbce może być nanoszony w przedziale przeciwpożarowym Klasa nie wyższym niż R60, pod warunkiem, że obciążenie nie przekroczy maksymalnego momentu zgięcia osiągniętego podczas próby, równe $M=185,6kN*m$

**Siedziba:**

91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a  
Tel.: 0048 (0) 42-617-23-22  
Fax.: 0048 (0) 42-617-23-21  
**e-mail: info@ecorson.com**

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek  
7.00 - 18.00  
Soboty 8.00 - 15.00

**Filia:**

90-604 726 Łódź ul. Zielona 34  
Tel.: 0048 (0) 42-632-24-01  
Fax.: 0048 (0) 42-634-36-13  
**e-mail: filia@ecorson.com**

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek  
9.00 - 18.00  
Soboty 9.00 - 14.00