



## GRASSMARMO

Гладкое, экологичное декоративное покрытие, полученное с помощью натуральных природных материалов. Специально подобранный состав на базе гашеной извести позволяет отводить влажность из стен, что позволяет предотвратить образование грибка и плесени. Использование в малых, узких помещениях или на потолке, из-за его зеркального отражения образно увеличивает объем. Используется для декорации внутри помещений, в которых хотим получить античный эффект или эффект гладкого мрамора, таких как: салоны, кабинеты, ванны, а так же для корон, коллон, коминов  
Расход: 0,8м/1 кг

ЦИКЛЫ	ПРОДУКТ	РОЗБАВЛЕНИЕ	ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ	ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
	РАСХОД				
ГРУНТОВАНИЕ	M.FISSATIVO ACRILICO ок. 30 м/1л	ДОБАВИТЬ 3Л ВОДЫ К 1Л ГРУНТА	КИСТЬ ИЛИ ВАЛИК	Предварительно нужно загрунтовать поверхность с помощью Murival Fissativo Acrilico разбавленным в соотношении 1:3 с водой.	5 ЧАСОВ
КВАРЦЕВАЯ ПОДЛОЖКА	MURIVAL BUCCIATO ок. 5М/1КГ	ДОБАВИТЬ 30%-50% ВОДЫ И ХОРОШО ВЫМЕШАТЬ	КИСТЬ ИЛИ МАКЛОВИЦА	Наносим кистью в одном направлении с целью получения кварцевого основания, увеличивая сцепность.	5 ЧАСОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО Е НАЛОЖЕНИЕ СЛОЯ	GRASSMARMO	МАССА ГОТОВАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	INOX "БОЛЬШАЯ"	Покрываем поверхность первым слоем, делая "жилки".	8-12 ЧАСОВ
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	GRASSMARMO	МАССА ГОТОВАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	INOX "СРЕДНЯЯ" ИЛИ "БОЛЬШАЯ"	Выравниваем поверхность, деликатно снимая теркой излишек материала. Затем накладываем второй слой штукатурки выравнивая первый слой и оставляем на 10 мин. для легкого подсыхания.	10 мин.
НАЛОЖЕНИЕ И ПОЛИРОВКА	GRASSMARMO ок. 0,8м/1кг	МАССА ГОТОВАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	НАКЛАДЫВАЕМ INOX "СРЕДНЕЙ" ПОЛИРУЕМ "МАЛОЙ"	После нескольких минут, на слегка подсушенную поверхность накладывает 3 слой и натираем с помощью терки INOX до появления зеркальной поверхности.	12 ЧАСОВ

Для последнего слоя терку полируем мелкой наждачной бумагой так, чтобы она не рисовала поверхность во время полировки. Инструмент необходимо вымыть сразу после работ.

**Внимание:** Grassmarmo в разных товарных партиях может незначительно отличаться, для этого нужно накладывать последний слой с одной партии.

**Безопасность:** Поверхность, особенно подвергающаяся загрязнению нужно покрыть защитным или полирующим воском "Monocera".