

EFEKT RDZY

MURISIL 500



Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34



tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01



fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13



www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: MFA / BUCCIATO E lub PRIMER EG / MURISIL 500

Tynk drobnziarnisty tworzący gładką strukturę dzięki specjalnie dobranym wyselekcjonowanym ziarnom. W swoim składzie zawiera także emulsje silikonowe (krzemooorganiczne) polepszające dyfuzyjność i hydrofobowość powłoki, mikrowłókna zwiększające odporność na mikropęknięcia, a także odpowiednio skomponowany pod względem budowy i struktury materiału układ wypełniaczy mikrosferycznych, których zadaniem jest zwiększenie termoizolacyjności ścian (energooszczędność).



PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
MFA CLASSIC gruntowanie 1	1l/30m ²	dodać 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoże chłonne (stabilne) należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw	4-6h
(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)					
MFA PLUS gruntowanie 1	1l/30m ² (po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą)	dodać max. 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	7-8h
PRIMER EG podkład kwarcowy 2	1l/4-5m ²	10-15% wody	szczotka (ławkowiec)	Podkład kwarcowy wewnętrzno-zewnętrzny o grubszym uziarnieniu, zaleca się rozcieńczyć 5-15% wodą i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca. Zwiększa przyczepność, dobrze przylega, wzmacnia powierzchnie przeznaczone do nanoszenia tynków. Primer EG można stosować na każdy rodzaj powierzchni o stabilnym podłożu.	5-8h
(LUB)					
BUCCIATO E podkład kwarcowy 2	1kg/ok. 5-7m ²	ok. 30% wody	szczotka (ławkowiec)	Bucciato E stosowany jako podkład kwarcowy, należy rozcieńczyć ok 30% wodą i dobrze wymieszać. Następnie nanieść za pomocą ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw.	5h
ABY OSIĄGNĄĆ IDEALNIE GŁADKĄ POWIERZCHNIĘ ZALECA SIĘ NAKŁADANIE DWÓCH WARSTW TYNKU MURISIL 500.					
MURISIL 500 warstwa wyrównująca (opcjonalna) 3	0,7kg/m ² na warstwę	gotowy do użytku, ew. 0-5% wody	paca INOX, paca plastikowa	W celu wygładzenia powierzchni lub nadania dodatkowego efektu dekoracyjnego można opcjonalnie nanieść warstwę wstępną Murisil 500 w wybranym kolorze - na gładko, lub pozostawiając niewielkie wżery.	całkowicie: do 24h
MURISIL 500 warstwa strukturalna 4	0,7kg/m ² na warstwę	gotowy do użytku, ew. 0-5% wody	paca INOX, paca plastikowa	Do uzyskania wzoru rdzy zaleca się nanieść jednocześnie dwa-trzy kolory na powierzchnię pacy i rozprowadzić je w wybranym kierunku. Można również nanieść jeden z kolorów i na jeszcze świeżej powierzchni dołożyć drugi kolor zgodnie z zaplanowanym wzorem. Całość należy wygładzić zgodnie z kierunkiem wzoru za pomocą pacy INOX lub pacy plastikowej. Czynność tą powtarzamy, wykonując pracę etapami, aż do jej całkowitego ukończenia. Żeby uniknąć widocznych łączeń na powierzchni tynku, masę najlepiej nakładać etapami w formie tzw. puzzli, łącząc na mokro poszczególne warstwy ze sobą	całkowicie: do 24h

PO WYSCHNIĘCIU, POWIERZCHNIĘ MOŻNA DELIKATNIE PRZESZLIFOWAĆ PAPIEREM O GRADACJI +/-180 A NASTĘPNIE JĄ ODPYLIĆ