

TYNK ELEWACYJNY

MURISIL PLAST 1000



Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34



tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01



fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13



www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: MFA / PRIMER EG / MURISIL PLAST 1000 / SILOMAL

Profesjonalny, bardzo odporny, łatwy do nakładania tynk elewacyjny Murisil Plast 1000. Nie wymaga impregnacji gdyż powstaje na bazie silikonu i naturalnego ziarna 1mm o selekcyjonowanej granulacji (wybór ziarna określa docelową grubość struktury) z dodatkiem mikrowłókien w celu polepszenia odporności na pęknięcia.



PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
MFA CLASSIC gruntowanie 1	1l / 30m ²	Dodać 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	4 - 6h
(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)					
MFA PLUS gruntowanie 1	1l / 30m ² (po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą)	Dodać max. 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoże chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	7 - 8h
PRIMER EG podkład kwarcowy 2	1kg / 4-5m ²	10-15% wody	szczotka (ławkowiec)	Podkład kwarcowy wewnętrzno-zewnętrzny o grubszym uziarnieniu, zaleca się rozcieńczyć 5-15% wodą i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca. Zwiększa przyczepność, dobrze przylega, wzmacnia powierzchnie przeznaczone do nanoszenia tynków. Primer EG można stosować na każdy rodzaj powierzchni o stabilnym podłożu.	5-8h
MURISIL PLAST 1000 warstwa strukturalna 3	1,5-1,8 kg/m ² na warstwę	gotowy do użytku, ew. 0-5% wody	paca INOX (paca wenecka Painto)	Do nanoszenia tynku zaleca się pacę ze stali INOX. Przed rozpoczęciem nakładania, masę należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Produkt jest gotowy do użycia, w przypadku zbyt gęstego tynku rozcieńczyć max. do 5% wodą. Murisil Plast 1000 nakładamy na powierzchnię, następnie ściągamy pacą pozostawiając niewielki nadmiar. Cały proces nakładania powinien przebiegać w jednostajnym tempie, bez robienia przerw podczas dokładania świeżej masy do już położonej. W zależności od wielkości nakładanej powierzchni zaleca się pracować w grupach minimum 2-3 osobowych lub większych, tak żeby zapewnić równomierne ułożenie tynku. W trakcie nakładania należy na świeżo wygładzać warstwę w celu ujednolicenia jej grubości. Moment w którym zaleca się wygładzenie warstwy nałożonego tynku zależy od temperatury otoczenia, chłonności podłoża i gęstości tynku. Podczas wygładzania należy zmieniać kierunek w zależności od układania się kruszywa na powierzchni. Na krótko przed całkowitym wyschnięciem warstwę można wygładzić za pomocą pacy INOX Bianco uzyskując jeszcze gładszą powierzchnię. W trakcie pracy może zająć potrzeba usunięcia zasychającego na pacy tynku, który zaleca się wyczyścić delikatnie zwilżoną gąbką. Czynność tą powtarzamy, wykonując pracę etapami, aż do jej całkowitego ukończenia.	całkowicie: do 24h
(WARSTWA OPCJONALNA)					
SILOMAL impregnacja 4	1l / 15-20m ²	gotowy do użycia	natryskowo, wałek, pędzel, euromal	Siomal impregnuje warstwę bez powstawania na niej poświat. Produkt nanieść pędzlem, euromalem lub natryskowo na całej powierzchni. Po wyschnięciu zaleca się powtórzyć impregnację. Nałożona warstwa nabiera swoich właściwości po upływie 72h.	48h